

MURTEC
CURANCAL® M2.5



FICHA TÉCNICA

Mortero seco resultado de la combinación de aglomerantes y aglomerados compuestos por áridos finos, cemento tipo pórtland y cal hidráulica.

CURANCAL® M2.5

Se suministra en sacos de 25 kg de papel multicapa con lámina antihumedad, formando palets de 1400 kg.

Colores: Gris

Conservación: hasta 12 meses en su envase original, cerrado, a salvo de la humedad y en lugares cubiertos.

Usos y ventajas

- Colocación de tejas.
- Colocación de suelos.
- Diferentes trabajos de albañilería.
- Buena pastosidad para conseguir excelentes resultados en los morteros de albañilería realizados de forma manual.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil aplicación.

Precauciones

- Respete en cada amasado la proporción de agua indicada.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Humedecer previamente superficies muy absorbentes o expuestas al sol directo.

Soportes

Los soportes para CURANCAL M-2.5 deberán ser resistentes y estar perfectamente forjados y limpios de polvo, pintura, aceite y cualquier material que pueda dificultar su adherencia. Todos los soportes deben presentar una planimetrías correcta y una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.
Se recomienda humedecer la superficie previamente en caso de que ésta fuera muy absorbente o esté expuesta al sol y el grado de evaporación fuera alta.

Calle. C-31 – km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions



MURTEC
CURANCAL® M2.5

MODO DE USO

Amasar CURANCAL M-2.5 con 3 litros de agua limpia por saco de 25kg manualmente o mediante bateador eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos durante 3 min. Extender el mortero de forma manual.
Se recomienda utilizar agua de red y al mismo tiempo conservar el envase en un lugar seco.

Especificaciones técnicas

Características	Valor
Resistencia a la compresión	>2,5 N/mm
Absorción de agua (min. 0.5)	<1,40 kg/m2
Agua de amasado	3 L/bolsa
Permeabilidad al vapor de agua	>15/35
Conductividad térmica	<0,83 W/m·k
Resistencia al cizallamiento	>0,15 N/mm2
Reacción al fuego	A1
Contenido iones cloruro en masa	<0,01%

Calle. C-31 – km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions