

MURTEC
IMP-R



FICHA TÉCNICA

Mortero cementoso impermeabilizante bicomponente, compuesto por un componente en polvo a base de ligantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos, y un componente líquido a base de resinas acrílicas.

MURTEC IMP-R

Se subministra en sacos de 25kg de plástico formando palets de 1200 kg.

Conservación: Hasta 12 meses en su envase original, tcerrado, a resguardo de la humedad y en sitios cubiertos

Usos

- Una vez mezclados ambos componentes forma una membrana continua, adherente y flexible.
- especialmente indicada para la impermeabilización de soportes de hormigón y mortero.
- Para superficies horizontales y verticales.
- Interiores y exteriores.
- Piscinas y vasos de piscina, previamente al revestimiento cerámico.
- Terrazas y balcones, bajo pavimento cerámico.
- Duchas, baños y zonas húmedas.
- Depósitos, balsas y elementos de hormigón, si los ensayos i certificaciones corresponientes lo permiten.
- Muros, sótanos y estructuras enterradas.

Recomendaciones generales

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
- Remover bién el contenido del envase antes de usar.
- No aplicar con humedad relativa o igual al 80%.
- No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
- Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. MURTEC no acepatará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Precauciones

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions



MURTEC
IMP-R

Modo de empleo

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bién adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o bre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar un aprimera caà de barniz fijador, diluido en 3 partes de agua. Posteriormente, aplicar una capa de MURTEC UNION MAX, con la dilución de 2 partes de producto y una parte de agua.

NO aplicar mortero una vez transcurridas 48h desde su aplicación.

Especificacions tècniques

Característiques	Valor
Composición	**Vehiculo:** copolímeros en dispersión, pigmentos y cargas **Disolvente:** agua
Acabado	Rugoso
Uso	Interior-exterior
Color (UNE EN iso 11664-4)	azul
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,60 kg/L
Rendimiento	6 m2/kg
Secado a 23°C 60% HR (UNE48301)	20-40 min
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	48h máximo
Disolución	2 partes de producto por 1 parte de agua
Condiciones de aplicación HR <80%	10°C - 30°C
Teñido	No aplica
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 2 g/L

Aquests resultats s'han obtingut en assaigs realitzats en condicions estàndard, i poden variar en funció de les condicions de posada en obra.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com