

MURTEC
UNION TOP



FICHA TÉCNICA

Puente de adherencia silanizado, listo al uso, con cuarzo para favorecer el anclaje sobre soportes absorbentes y no absorbentes.

MURTEC UNION TOP

Se presenta en un envase de 20 kg.

Conservación: 24 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Usos

- Azulejos
- Morteros
- Fibrocemento
- Metal
- Prefabricados de yeso
- ladrillo
- Uso en superfícies verticales y horizontales.
- Bajo olor
- Alto rendimiento
- Sin sustancias inflamables, no peligroso para usos finales.
- BUena resistencia a la humedad.

Recomendaciones generales

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
- Remover bién el contenido del envase antes de usar.
- No aplicar con humedad relativa o igual al 80%.
- No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
- Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. MURTEC no acepatará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Precauciones

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions



Modo de empleo

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bién adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Posteriormente aplicar MURTEC UNION TOP.

En caso de que tubiera que consolidar algún parámento, utilizar un consolidante.

No utilizar este producto sobre superfícies que vayan a estar constinuamente sumergidas en agua o con humedad ascendente.

Especificacions tècniques

Característiques	Valor
Composición	**Vehiculo:** copolímeros en dispersión, pigmentos y cargas **Disolvente:** agua
Acabado	Ligeramente rugoso
Uso	Interior-exterior
Color (UNE EN iso 11664-4)	Azul
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,40 kg/L
Rendimiento	5 m2/kg
Secado a 23°C 60% HR (UNE48301)	20-40 min
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	48h máximo
Disolución	No diluir. Producto al uso.
Condiciones de aplicación HR <80%	10°C - 30°C
Teñido	No aplica
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 2 g/L
Sólidos en masa	70%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según que tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions