

MURTEC

HS-20

HOMIGÓN SECO PARA ALBAÑILERIA



FICHA TÉCNICA

Hormigón seco indicado para obras de hormigón en masa y armado para trabajos de abañíleria en general, pavimentos y trabajos de rehabilitación.

MURTEC HS-20

Se suministra en sacos de 25kg de polietileno transpirable formando palets de 1200 kg.

Colores: Gris

Conservación: hasta 12 meses en su envase original, cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos

Usos y ventajas

- Albañilería.
- Pavimentos y solados
- Rellenos y nivelaciones.
- Trabajos de rehabilitación.
- Buena resistencia mecánica.
- Excelente trabajabilidad.
- Buena plasticidad.
- Fácil aplicación.

Precauciones

- Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada.
- Prever juntas de dilatación.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Humedecer previamente superficies muy absorbentes o expuestas al sol directo.

Soportes

Los soportes para MURTEC HS-20 ddeberán ser resistentes y estar perfectamente fraguados y limpios de polvo, pintura, aceite y cualquier material que pueda dificultar su adherencia. Todos los soportes deberán presentar una correcta planimetría y una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.
Se recomienda humedecer previamente la superficie con agua de red en caso de que ésta fuese muy absorbente o estuviera expuesta al sol y el grado de evaporación fuera alto, y a su vez proteger la superficie externa.

Ctra. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions



MURTEC
HS-20
HOMIGÓN SECO PARA ALBAÑILERIA

MODO DE EMPLEO

Amasar MURTEC HS-20 con 2 litros de agua limpia por saco de 25kg manualmente o mediante batidor eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos,
Extender el hormigón de forma manual o mecánica en la próxima hora después del amasado. El consumo aproximado es de 115 kg/m2 por cada 5 cm de espesor.

Especificaciones técnicas

Características	Valor
Consistencia (seca o plástica)	0-6
Agua de amasado (consist. plástica)	2 L aprox.
Densidad aparente en fresco	2300 kg/m3
Resistencia a la compresión	>20 N/mm2
Resistencia frente al fuego	Clase A1

Ctra. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions