

MURTEC
UNION MAX



FICHA TÉCNICA

Puente de adherencia para favorecer el anclaje de morteros a base de cemento y/o cal sobre superficies de hormigón liso o superficies sin absorción superficial. Producto a base de resinas, cargas y aditivos. Especialmente estudiado para dar adherencia en supericies sin absorción superficial así como también para aplicar antes de la perlita.

MURTEC UNION MAX

Se presenta en un envase de 25 kg.

Conservación: 24 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Usos

- Acabado rugoso.
- Secado rápido.
- Adherencia extrema.
- Parametros verticales y horizontales.
- Para interior y exterior.
- Fácil aplicación mediate brocha, rodillo o pistola.
- En soportes lisos: hormigón visto, piares, vigas y prefabricados de hormigón.
- Rehabilitación.
- Sistemas de yeso.
- Soportes de albañíleria.
- Consolidación: ideal para homogenizar porosidades en superfícies heterogéneas de interior y exterior.

Recomendaciones generales

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
- Remover bién el contenido del envase antes de usar.
- No aplicar con humedad relativa o igual al 80%.
- No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
- Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. MURTEC no acepatará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Precauciones

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com

grupcuranta
building visions



MURTEC
UNION TOP

Modo de empleo

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bién adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminidao: es recomendable aplicar una primera capa de barniz fijado, diluido en 3 partes de agua. Posteriormente, aplicar una capa de MURTEC UNION MAX, con la dilución de 2 partes de producto por una de agua.

No aplicar mortero una vez transcurridas 48h desde su aplicaión.

Especificacions tècniques

Característiques	Valor
Composición	**Vehiculo:** copolímeros en dispersión, pigmentos y cargas **Disolvente:** agua
Acabado	Rugoso
Uso	Interior-exterior
Color (UNE EN iso 11664-4)	Azul
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,60 kg/L
Rendimiento	6 m2/kg
Secado a 23°C 60% HR (UNE48301)	20-40 min
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	48h máximo
Disolución	2 partes de producto por 1 parte de agua.
Condiciones de aplicación HR <80%	10°C - 30°C
Teñido	No aplica
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 2 g/L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según que tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Carrer. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com