

MURTEC

REVOCO 0/1



MURTEC REVOCO 0/1

Se suministra en sacos de 25kg de papel multihoja con lámina antihumedad formando palets de 1400 kg.

Colores: Gris

Conservación: hasta 12 meses en su envase original, cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos

FICHA TÉCNICA

Mortero proyectable hidrofugado de altas prestaciones para revoco y enlucido aplicable sobre soportes verticales tanto en interiores como exteriores formulado a base de cemento, áridos con granulometría 0/1 mm y aditivos.

Usos y ventajas

- Decoración y ejecución de revestimientos de interiores proyectados.
- Acabados lisos y fratasados (de manera manual o con máquina de proyección).
- Para enlucidos y revoques.
- Reparación y sellado.
- Revestimiento en capa fina de elementos estructurales verticales.
- Proyectable.
- Interior y exterior.
- Regulación superficial de todo tipo de hormigón.

Precauciones

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de lluvias, heladas o vientos o sol directo.
- No aplicar el producto sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia.
- No añadir productos adicionales que puedan modificar el contenido original del envase.
- No aplicar sobre soportes en base de pinturas y yeso.
- Proteger el revestimiento si las condiciones climatológicas y atmosféricas en los días posteriores a la aplicación son adversas.
- Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. En este caso sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.



Ctra. C-31 - km. 370
17474 Torroella de Fluvià - Girona
T. 972 55 00 53
murtec@grupcuranta.com



Modo de empleo

Amasar MURTEC REVOCO con 5 litros de agua limpia (se recomienda agua de red) por saco de 25kg manualmente o mediante batidor eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea y exenta de grumos. Se recomienda utilizar agua de red y a la vez conservar el envase en un lugar seco.

Extender el mortero de forma manual o con la máquina de proyección. Seguidamente reglear la pasta y darle el acabado deseado.

Para la aplicación mediante máquina de proyección es necesario establecer la relación óptima de agua/cemento y mantener constantes las variables que pueden afectar a la propiedades del mortero proyectado (distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua).

Soportes

Los soportes aptos para la aplicación de MURTEC REVOCO son soportes convencionales como cemento, hormigón y ladrillos.

Para soportes no convencionales como madera, recomendamos utilizar puente de unión MURTEC UNION MAX.

Los soportes deberán estar sanos, limpios, sin restos de polvo, desencofrante y/o productos orgánicos. Es imperativo que estén exentos de sustancias que puedan dificultar la adherencia del producto.

Todos los soportes deberán presentar una correcta planimetría y una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

En caso de calor, viento o soportes muy absorbentes, será preceptivo humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua antes de aplicar el producto.

No aplicar sobre soportes de yeso, pinturas y en general materiales de poca resistencia mecánica.

Especificaciones técnicas

Características	Valor
Clasificación segun UNE-EN 998-1	CS IV W2
Apariencia	Polvo
Tamaño máximo árido	0/1 mm
Consistencia (+/- 10 mm)	140 mm
Agua de amasado	5 L/saco
Espesores de aplicación	1-2 cm
Densidad mortero fresco (UNE-EN 1015-6) kg/m ³	+/-1870
Resistencia compresión (28 días) (UNE-EN 1015-11)	7.5 MPa
Resistencia a flexión (28 días) (UNE-EN 1015-11)	2.7 MPa
Reacción al fuego	A1

